



# WOOD DECK MAINTENANCE BOOK

—ウッドデッキのお手入れブック—





● 目次	・・・・・・・・ p.1-2
1. ● お手入れをはじめる前に	・・・・・・・・ p.3-4
2. ● お手入れ方法	・・・・・・・・ p.5-7
3. ● 任せて安心 リフレッシュシステム	・・・・・・・・ p.8
4. ● ウッドデッキの材料について	・・・・・・・・ p.9-12
5. ● ウッドデッキの写真募集	・・・・・・・・ p.13
6. ● 取扱い注意事項	・・・・・・・・ p.14

## ウッドデッキの醍醐味の1つ。それはお手入れです。

「デッキのお手入れって具体的に何をやるの？」

面倒と思われがちなお手入れを、自宅でお手軽に出来る方法をご紹介します。

大切にお手入れすることで「深まる愛情」がウッドデッキの醍醐味（本革製品と同じですね）。

さらにウッドデッキのある生活が楽しくなります。



# 1. お手入れをはじめる前に

## ウッドデッキの状態をチェック

まずは、ウッドデッキの状態をチェックしましょう。  
汚れの状態によって、どの程度のお手入れが必要かを見ます。



汚れやゴミ、こけなどをチェック！

## 道具の準備

お手入れに必要な道具をそろえましょう。ホームセンターなどで手に入るもので十分です。

### 基本の道具

#### 日常のお手入れに

ほうき



水まきホース

—水洗い用



#### 少し汚れがあるとき

ブラシ



#### がんこな汚れがあるとき

家庭用中性洗剤



スポンジ



バケツ

—洗剤を薄める時に




#### 塗装をするとき

塗料



ポリ容器

—塗料の取分けに



ゴム手袋

—汚れやけがの防止に



ウエス (布)



刷毛

—細かい部分の塗装用




### 上級者編

#### ■ ささくれが出ているとき

サンドペーパー


#120 程度の目のものをお選びください。



#### ■ よりきれいに塗装するために

養生テープ

周りの部分を汚さず塗装できます。



#### ■ 手すりがたつくとき

スパナ

金物の緩みを締めます。



#### ■ 保護プラグ (コシプラグ) が取れたとき


※マクセラムデッキの場合

新しい保護プラグ  
(コシプラグ)



木づち

プラグを埋め込みます。



## 塗料の選び方

ウッドデッキの塗装には「木材保護塗料」をお選び下さい。その中にも様々な種類があり、それぞれ特徴があります。

- 含浸性塗料・・・ 塗料が木材にしみこむタイプ。つやは出ませんが、染み込んだ塗料が木材の腐りを防ぎます。  
オススメ度 ☆☆☆☆
- 造膜性塗料・・・ 表面に塗膜をつくるタイプの塗料で、塗るとつやがでますが、塗膜にヒビなどが入るとそこから雨水などが染み込み、塗膜がはがれて美観を損ねることがあります。  
オススメ度 ☆
- 半含浸半造膜性塗料・・・ 木材にしみこみますが、つやがでるタイプです。含浸性のものに比べ着色は容易です。  
オススメ度 ☆☆☆

おすすめ塗料  
「ステンプルーフ」



通気性が良く、塗りやすい **含浸性** の保護塗料がおすすめです。

- 油性塗料・・・ 密着性が良いのが油性タイプの塗料ですが、作業時にはにおいが発生します。  
オススメ度 ☆☆
- 水性塗料・・・ 作業時のにおいは少ないですが、気温が低いと塗膜が作れないことがあります。  
オススメ度 ☆

### どのくらいの量が必要？

塗料4ℓで約20～25㎡、16ℓで約80～100㎡（2回塗り程度）を目安にご用意ください。  
塗装の効果を長持ちさせるために、2回塗りをおすすめします。

道具をそろえる時間がないときは…



が便利です！

#### 【セット内容】

- ・メンテナンス説明書
- ・撥水性木材保護塗料 ステンプルーフ（0.8ℓ×2缶）
- ・ハケ（2本）
- ・スパナ（10mm、14mm、17mm）
- ・ナイロン研磨パッド
- ・コシプラグ（φ8×10個）
- ・デスポカップ（500ml×2個）
- ・デスポ手袋（2対）
- ・綿軍手（2対）




※セット内容や商品仕様及びデザインなどにつきましては  
予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

ご注文は ☎06-6685-2064 まで（同封のハガキでもお申込み頂けます。）

## 2. お手入れ方法

### 1. ほうきがけ、水まき

ごみやホコリをほうきで  
取り除きます。  
取りきれないホコリや土は  
水で洗い流します。



日常のお手入れはここまででOK！

### 2. こすり洗い

汚れがあるときには、ブラシを使って  
こすり洗い。木目、床板の長さ方向に  
沿って洗って下さい。

軽い汚れなら、モップを掛けるだけでも  
きれいになります。



### 3. 洗剤洗い

取れにくい汚れがある時は、家庭用の中性洗剤をお使い下さい。  
範囲が狭ければスポンジでも洗えます。  
中性洗剤は、バケツなどの容器の中で、水に薄めて下さい。



#### ワンポイントアドバイス

コケなど、ブラシでは取りきれない汚れには、  
タワシやスチールウール（食器用）がおすすめです。  
キズが付かないように、こすり過ぎには注意して洗ってください。



洗い終わったら、半日以上かけて完全に乾かします。  
更にきれいにするには、続けて塗装を行います。



すっきりきれいに完成！

## 4. 塗装

オススメ塗料 **ステンプルーフ** の場合

- ①ウッドデッキがよく乾いているかを確認します。金づちなどの硬いもので押して水が出なければ大丈夫です。
- ②ゴム手袋を着用して下さい。
- ③塗料をよく振り、ポリ容器に必要量を小分けします。
- ④目立たないところに試し塗りをして下さい。
- ⑤ウエスを使用し、床板の長さ方向に塗料をのばすように塗って下さい。



1枚ずつのばすように、丁寧に。




### ワンポイントアドバイス

細かい部分（目地やフェンス）への塗装には刷毛をお使い下さい。  
目地の部分は、刷毛で塗った後にウエスでふき取って頂くと  
きれいに仕上がります。



- ⑥塗装の効果を長持ちさせるために、2度塗りを  
おすすめします。1回目と2回目の間隔は6時間が目安です。
- ⑦約1日乾燥させると塗装完了です。

細かい部分は刷毛で



お手入れ完了!



### ワンポイントアドバイス

よりきれいに塗るために

養生テープを使用していただくと、  
まわりの部分を汚さずに塗装できます。  
(厚紙で代用できます。)



途中で雨が降ってきたら

作業を中止し、養生をして雨が  
かからないようにしてください。  
(まだら模様がつく恐れがあります。)



# ご家庭で出来る補修・修繕


ご家庭でも出来る、ちょっとしたトラブルの対処法をお教えます。

## 1. キズ・ささくれ

小さなキズやささくれが出ているときには、サンドペーパーをかけて取り除いてください。

### ワンポイントアドバイス

#120 程度のサンドペーパーを、木目（床板の長さ方向）に沿って当ててください。表面をなめらかにする程度であれば、#240 程度の目の細かいものをお使い下さい。  
サンドペーパーは、目の粗いものから細かいものへと順番にお使い頂くときれいに仕上がります。  
サンドペーパーで削った後は、木材保護塗料を塗ってください。




## 2. 手すりのがたつき

手すりのがたつきが気になるときは、ボルト金物類をチェックしてみてください。  
緩んでいるようであれば、スパナで締めてください。

### ワンポイントアドバイス


金物のサイズに合うスパナをご準備下さい。  
(ウッドデッキによりサイズが異なります)  
固くて回らない時は、潤滑油をさしてください。



## 3. 保護プラグ（コシプラグ）が取れたとき

※マクセルデッキの場合

ビスの保護プラグ（コシプラグ）が取れたときは、新しいプラグを用意し、木づちで叩いて埋め込みます。



その他、気になる点がございましたら、お気軽に販売店までご相談下さい。

# 3. 任せて安心 リフレッシュシステム

## ■ ウッドデッキがよみがえる！

ご家庭ではなかなか落とせないがんこな汚れも、プロによる本格的なケミカル洗浄ならすっきりきれいに。築後5～10年経ったウッドデッキでも、新品同様によみがえります。お客様のご要望や、物件の特徴に沿った施工プロセスでお応えします。お気軽にご相談ください。



**1** 調査・診断

まずは、ウッドデッキの状態をチェック。



**2** 養生

まわりが汚れないよう、しっかりと養生します。



**3** 汚れ落とし工程

落ちにくい汚れもきれいに落としていきます。



**4** 塗装工程

美しい塗装で、新品時のような仕上がりに。

仕上がり



汚れて、色もくすんでいたウッドデッキが、美しく新品のようによみがえります。

お問い合わせは ☎ **06-6685-2064** まで  
(同封のハガキでもお申込み頂けます。)

# 4. ウッドデッキの材料について

ウッドデッキの強さのヒミツをご紹介します。

腐れや曲がりに強く、ささくれにくい


## マクセラムデッキ



▶ 強さのヒミツは P.10 へ


ノンケミカルなのに優れた寸法安定性

## スーパーサーモデッキ



▶ 強さのヒミツは P.11 へ

# マクセラム の強さのヒミツ




## 驚きの寸法安定性

マクセラムデッキに使われている材料「マクセラム」は、樹脂をしみこませた薄い単板を強固に積層した、ウッドデッキ専用床材。腐りやあばれに強く、とげ・ささくれが出にくいのも特徴です。



### 製造工程



①丸太を大根の”カツラむき”のようにカットし、単板（薄い板）を製造します。



②単板の木材細胞にフェノール樹脂※を含浸。個々の細胞を固めることで、木材の寸法変化の原因である、水分の増減を抑制します。

※フェノール樹脂…食器や家電などに使われる一般的なプラスチックの成分

マクセラムなら


### ささくれにくく、あつくなりにくい

単板1枚1枚に樹脂を含浸させており、ささくれに強く、裸足でも安心して歩くことができます。

また、夏場でもあつくなりやすく、樹脂木と比較しても、材料表面の温度が低いことがわかります。



樹脂木とマクセラム表面温度変化（2006年8月15日測定）



※当社技術開発室試験による




施工直後



施工10年後

施工から10年経過しても、この通りの優れた寸法安定性。





# サザン・イエローパイン の強さのヒミツ

## 構造材には、より高い耐久性を

デッキやフェンスを支える構造材には、薬剤が深く均一に浸透するサザンイエローパインを使用しています。

加圧注入処理方法で薬剤を深くまで浸透させることで、腐朽菌、シロアリを寄せつけず、耐久性が大幅にアップ。

浸透させた薬剤は木材から流出することなく定着するので、効果が持続します。

エクステリアだけでなく木製のジェットコースターにも使用されている、安心の材料です。



ナガシマスパーランド " ホワイトサイクロン " (三重県)

### 安全性

当商品に使用している薬剤、マイトレック ACQ は、有害物質を含まない、安全な水溶性薬剤です。水棲生物への影響や、環境ホルモンによる影響もありません。

マイトレック ACQ による処理は、日本をはじめアメリカ、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパ等でも規格化され、実用化されています。





水槽に入れても問題ありません。

### 加圧注入処理

加圧注入処理とは、木材をプラントの中に入れ、高い圧力をかけて木材の中に薬剤を注入する方法です。この方法により、薬剤がより内部まで浸透し、効果が長持ちします。

#### ■ 加圧注入プロセス



薬剤浸透の呈色試験

※青い色の付いた部分が、薬剤の浸透している部分です。

# 5. ウッドデッキの写真募集

ご自慢のウッドデッキライフをご紹介ください。

越井木材工業では、カタログやホームページでご紹介させて頂けるお写真を募集しています。

🟡 ウッドデッキを使ってこんなイベントをした

🟢 家族でウッドデッキの大掃除をした

など、ご自慢のウッドデッキのお写真をぜひお送りください。



## 応募方法

メール本文に、①氏名 ②ご住所 ③ご連絡先（お電話番号・メールアドレス）④写真へのコメントをご記入の上、下記のメールアドレスまでご応募下さい。（写真は、同じメールに添付してお送りください。）

素敵なデッキライフのお写真をお待ちしております。



宛て先

越井木材工業株式会社 西日本 SD 部

E メールアドレス：sd@koshiiwoods.com

# 6. 取扱い注意事項

## 安全のために

### ◆絶対に行わないで下さい

#### ・火気厳禁

火災の恐れがありますので、火気の手扱いは十分ご注意ください。

#### ・商品本来の目的以外には使用しないで下さい。

手すりやフェンスに乗ったり、強い衝撃を与えたりする行為は危険ですので絶対におやめ下さい。  
また、デッキや木製品を柱や壁の代わりとした家の増改築はおやめ下さい。

#### ・むやみな改造はおやめ下さい。

十分安全に配慮した設計となっておりますので、むやみな改造はお止め下さい。  
構造に支障をきたす恐れがあります。




### ◆ご使用にあたってご注意ください

- ・夏場の炎天下では、床板も熱を持ちますので、素足で歩行の際にはご注意ください。
- ・雨や雪が降った後は滑りやすくなる場合がございますのでご注意ください。
- ・電線を巻きつけたり、アンテナ等を取り付けしないで下さい。漏電により感電の恐れがあります。
- ・小さいお子様が使用される場合は保護者が付き添い、お子様がケガをしないようご注意ください。


## ウッドデッキの品質のためにご配慮下さい

- ・ウッドデッキの床下は換気の良い状態を保って下さい。
- ・洗濯機や物置など重量物の長期間におよぶ設置は、床板の傷やゆがみの原因となるだけでなく、構造に支障をきたす場合もありますので控えて下さい。  
また、重量物や尖った物を落とした場合も同様の危険がございますのでご注意ください。
- ・植木鉢やファニチャーなどを長期間設置すると、汚れや跡が残ります。  
定期的に洗浄するか、配置を変えるなどして下さい。
- ・バーベキューなどを行うと油汚れが付く恐れがありますのでご注意ください。  
また、火気の手扱いは十分ご注意ください。
- ・洗濯物や水廻り製品を設置すると、水分がカビやコケの原因となります。万が一カビやコケが発生しても、腐れの原因にはなりませんのでご安心下さい。こすり洗いなどのお手入れによって取り除けます。



## お手入れに塗料をご使用される際の注意事項


- ・塗料が皮膚に付くとかぶれることがあります。ご使用の際はゴム手袋やビニール手袋などを着用して下さい。  
また、使用後は手洗いとうがいを行って下さい。
- ・万が一、塗料が目に入った場合は、ただちに多量の水で洗い、すぐに医師の診断を受けて下さい。
- ・塗料には有機溶剤が含まれている場合があります。塗料を使用される際や使用後しばらくは換気通気を良くして下さい。また、火気のある場所では使用しないで下さい。
- ・塗料の品質保持の為、雨水や直射日光の当たらない場所に保存して下さい。



### ◇お客様デッキ情報

お引渡し年月日	商品	塗装色	備考
/ /			

# KOSHII WOODS



お問い合わせ

製造元



**越井木材工業株式会社**

[SD部] 〒559-0026 大阪市住之江区平林北 1-2-158  
TEL:06-6685-2064 FAX:06-6682-2714

<http://www.koshii.co.jp>

- 印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。
- 記載されている商品・仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。